

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Природный материал на 100%
- Не гниет и не горит
- Долговечен
- Не требует облицовки, что снижает расходы при строительстве
- Обеспечивает равновесие влажности и теплообмена в доме



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя			
	Лицевые изделия		Рядовые изделия	
	КАМЕНЬ СЛ	КИРПИЧ СУЛ	КАМЕНЬ СР	КИРПИЧ СУР
Размеры, мм	250x120x138	250x120x88	250x120x138	250x120x88
Марка по прочности	125; 150	150	125; 150	150
Марка по морозостойкости	F 35	F 35	F 35	F 35
Водопоглощение, %, не менее	6	6	6	6
Масса 1 шт., кг, не более	6,5	6,4	6,5	6,4
Пустотность, %	18	15	18	15
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ² × °С)	0,66	0,70	0,66	0,70

Сравнительные показатели однослойных стен зданий из мелкоштучных материалов и железобетона

Материал стенового ограждения	Средняя плотность, кг/м ³	Толщина стены, м (Rт.норм=3,2 М ² × °С/Вт)
Блоки из ячеистого бетона	600 / 500 / 400	0,44 / 0,38 / 0,32
Кирпич силикатный	1600	2,24
Камень силикатный	1550	2,11
Кирпич керамический	1800	2,07
Камень керамический	1350	1,4
Железобетон	2500	6,5