

## Номенклатура плит теплоизоляционных из минеральной ваты, выпускаемых ОАО «Гомельстройматериалы»

Марка плиты	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее	Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, кПа, не менее	Толщина, мм
ЛАЙТ ЭКСТРА	35 ± 5	0,5	-	50*÷100* ÷ 200
ЛАЙТ	50 -10; +5	0,5	-	40*÷100* ÷ 200
УНИВЕРСАЛ	60 -5; +10	0,5	-	30*÷100* ÷ 200
ВЕНТ 50	75 -5; +10	10	5	30**÷50** ÷ 200
ВЕНТ 25	90 -5; +10	15	7,5	30**÷40** ÷ 180
ФАСАД Т	80 -5, +10	10	5	50 ÷ 200
ФАСАД	110 -10; +5	25	10	50 ÷ 180
ФАСАД 12	135 -10; +5	40	15	40 ÷ 160
ФАСАД 15	150 -10; +5	50	15	40 ÷ 160
ФЛОР 125	125 -10; +5	25	7,5	40 ÷ 180
ФЛОР 190	190 -10; +5	70	15	30 ÷ 150
РУФ 30	105 -10; +5	30	7,5	50 ÷ 180
РУФ 35	115 -5, +10	40	7,5	60 ÷ 180
РУФ 60	160 -10; +5	60	15	40 ÷ 150
РУФ 70	170 -10; +5	70	15	40 ÷ 150
РУФ В60	185 -10;+10	60	15	30 ÷ 60
РУФ 80	200 -10; +5	80	15	30 ÷ 140
СЭНДВИЧ	95 -5, +10	60	70	100 ÷ 160
СЭНДВИЧ С	110 -5, +10	80	100	100 ÷ 160
СЭНДВИЧ К	125 -5, +10	100	100	100 ÷ 160

Примечание: \* - выпуск плит с использованием толщинной пилы;

\*\* - выпуск плит с использованием толщинной пилы по согласованию с потребителем.